

| Produto | | | | |
|---|--|------------|------------------|-------------------|
| Descrição: | Produto desenvolvido como preparador de superfície. | | | |
| Cor: | Catálogo próprio. | | | |
| Indicação: | Preparar superfície para receber Textura Rolada, Textura Projetada, Grafiato, Cristalino e Stone. | | | |
| | Uso em paredes lisas e ásperas. | | | |
| | Aplicações em paredes de cal fino, drywall, pintura lisa, reboco, bloco de concreto, entre outros. | | | |
| Vantagens: | Fácil aplicação. | | | |
| | Alto poder de cobertura. | | | |
| | Tem a função de <i>primer</i> . | | | |
| Informações Técnicas | | | | |
| Composição: | Polímeros Acrílicos, Cargas Inertes, Fungicida, Bactericida, Espessantes, Aditivos Organofílicos, Controladores de pH e Pigmentos. | | | |
| Embalagem: | Diversas. | | | |
| Densidade: | 1,40 - 1,50 g/cm ³ . | | | |
| pH: | 8,50 - 9,50 | | | |
| Prazo de validade: | 1 a 6 meses armazenando em lugar seco e arejado. | | | |
| Aplicação | | | | |
| Ambientes | Rendimento | Acabamento | Diluição | Secagem |
| Interiores e Exteriores | 200 - 300 g/m ² . | Uniforme | até 10,0% / peso | Entre demãos: 4h. |
| | | | | Final: 24h. |
| Aplicar com rolo de pintura. | | | | |
| Observações | | | | |
| As informações fornecidas foram baseadas dentro de condições normais de umidade, temperatura e superfície. | | | | |
| Toda e qualquer superfície a receber qualquer produto Rymacor, deve estar isenta de pó, óleo, mofo ou deslocamento. | | | | |
| Manter embalagem fora do alcance de crianças e animais. | | | | |
| Armazenar em local fresco e arejado, afastado de fontes de calor. | | | | |
| Usar luva e óculos para o manuseio do produto. | | | | |
| Em contato com os olhos, lavar em água corrente por no mínimo 15 minutos. | | | | |
| Produto não caracterizado como uso industrial. | | | | |
| Se identificar sobra, aplique em outros locais até o término. | | | | |
| Embalagem pode ser destinada como reciclável se bem lavada. | | | | |
| Transportar de modo que a embalagem não seja perfurada. | | | | |
| Rymacor Industria e Comércio de Tintas LTDA - Rua Catharina Jorge Mansur, 81 A - Cidade Industrial de Curitiba - PR | | | | |
| Revisão: | Abril/2025 | C.Q. | | |